


Pullex Fenster-Lasur

50413

Лазурь для окон



Описание продукта

Тонкослойная восстанавливающая лазурь с содержанием растворителя без ароматических соединений бытового и небытового назначения на базе высококачественных алкидных смол. Специальные пигменты и УФ-фильтры гарантируют долгосрочную защиту от атмосферных воздействий. Системное покрытие без содержания биоцидов в сочетании с восстанавливающей грунтовкой Pullex Renovier-Grund 50236 ff оказывает эффективное профилактическое действие против грибка синевы древесины (B), разрушающих древесину грибков (P) и поражения насекомыми (lv).

Сфера применения

Для реставрации изделий, полностью или частично соответствующих постоянным размерам, таких как деревянные окна, деревянные двери, ставни и ворота.

Способ нанесения

Нанесение кистью

Предварительная обработка

Удалить непригодные для покраски, отслаивающиеся покрытия (средство для удаления краски ADLER Farbabziehschaber 96422), плотно прилегающие покрытия зашкурить (зернистость 60) и отшлифовать (зернистость 120).

Грунтование

Древесина хвойных пород: 1 слой восстанавливающей грунтовки Pullex Renovier-Grund 50236 ff (сравн. Памятку), время высыхания прилбл. 12 часов

Древесина лиственных пород: Подобрать оттенок, гармонирующий с глазурью Pullex Plus-Lasur 50314 ff. При обработке древесины лиственных пород с глубокими порами, например, дуба, учитывать необходимость более частых восстановительных работ.

Низкие температуры и/или высокая влажность воздуха могут значительно замедлить процесс высыхания. На древесине экзотических пород (например, ироко) время высыхания может быть более продолжительным из-за содержащихся в ней компонентов.

Нанесение кроющего покрытия **Древесина хвойных пород:** 2 слоя глазури для окон

12-10

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

	<p>Pullex Fenster-Lasur 50413 желаемого оттенка</p> <p>Древесина лиственных пород: 2 слоя глазури для окон Pullex Fenster-Lasur 50413 соответствующего оттенка</p> <p>«Естественный для древесины лиственных пород»</p> <p>Время промежуточного высыхания припл. 6 часов</p> <p>Низкие температуры и/или высокая влажность воздуха могут значительно замедлить процесс высыхания.</p>
Разведение	Продукт готов к обработке.
Температура применения и объекта	Не ниже + 5 °С
Время высыхания (при температуре помещения 20 °С)	Готов к покрытию лаком припл. через 6 часов
Рабочие инструменты	Сразу после использования очистить с помощью ADLER Adlerol 80301.
Укрывистость (за одно нанесение)	8–10 м ² /л
Емкость	750 мл, 2,5 л
Оттенок	W30 50413 для колеровки согласно палитре для древесины ADLER Living Wood, редакция 21.
Условия хранения / Срок годности	<p>Не более 5 лет в невскрытой заводской упаковке.</p> <p>Рекомендуем перелить содержимое вскрытой упаковки в более мелкую тару для предотвращения загустевания/образования плёнки.</p>
Данные по технике безопасности	<p>Соблюдать требования директив по использованию средств для защиты древесины и паспорта безопасности к данным веществам!</p> <p>При использовании тряпок, пропитанных продуктами, высыхающими путём окисления, существует опасность самовозгорания! Тряпки, пропитанные Fenster-Lasur 50413, просушивать в расправленном виде. Хранить в закрытых металлических контейнерах или под водой.</p>