

Terra Wax-Oil

7036

Экологическое **масло** на водной основе с **воском** для **коммерческого и непрофессионального (частного) применения**

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общее описание

Экологическое масло с воском на основе отобранного возобновляемого и натурального сырья для внутреннего использования. С помощью продукта можно создавать естественные, матовые поверхности, приятные и бархатисто-мягкие на ощупь. Этот простой в использовании продукт разработан без добавления растворителей и пластификаторов.

Особые свойства Стандарты испытаний



- Продукт **ADLER green-Label** - протестирован по 3 категориям: окружающая среда, здоровье и безопасность и срок службы. Также обратите внимание на паспорт устойчивого развития.
- Не содержит активных ингредиентов из химических консервантов для древесины и защитной пленки.
- Соответствует австрийскому стандарту **ÖNORM EN 71-3** Безопасность игрушек; Миграция определенных элементов (отсутствие тяжелых металлов)
- Соответствует **DIN 53160-1** и **DIN 53160-2** Устойчивость к воздействию пота и слюны
- Соответствует критериям "**Baubook Ökologisch ausschreiben**".
- Серебряная сертификация **Cradle to Cradle Certified™**
- Класс **A+** в соответствии с французской директивой **DEVL1104875A** о маркировке продуктов для покрытия строений по объему выделения летучих вредных веществ.

Сфера применения



- Деревянные элементы интерьера из хвойных пород, такие как элементы стен и потолка, а также открытые фермы крыши.

НАНЕСЕНИЕ

Указание по нанесению



- Перед применением размешать продукт.
- Температура применения, объекта и окружающей среды не менее + 10°C.
- Оптимальные условия для нанесения: температура между 15 – 25 °C при относительной влажности воздуха между 40 – 80 %.

08-22 (заменяет 1021) ZKL 7036

Лакокрасочный завод ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-190, Факс: 0043/5242/6922-309, e-mail: technical-support@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

Способ нанесения   	Способ нанесения	Кисть	Чашечный пистолет
	Слой	2 x	2 x
	Дюза(Ø мм)	-	1,8 – 2
	Давление (бар)	-	3 – 4
	Укрывистость за нанесение (м²л)	ок. 10	

Продукт готов к применению!

Форма, текстура и влажность основания влияют на расход / укрывистость. Точные значения расхода можно определить только с помощью пробного покрытия.

Время высыхания

(при 23 °C и 50 % относительной влажности.)



Последующее покрытие	прим. через 6 часов
Полное высыхание	прим. через 16 часов

Приведенные цифры являются ориентировочными. Высыхание зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности.

Низкая температура и / или высокая влажность могут увеличить время высыхания.

Очищение рабочего инструмента



Очищать водой сразу после использования.

Засохшие остатки краски рекомендуем удалять с помощью ADLER Abbeizer Express 8313.

ОСНОВАНИЕ

Вид основания

Древесина хвойных пород

Свойства основания

Основание должно быть сухим, чистым, иметь несущую способность, быть очищенной от таких веществ как жир, воск, силикон, смола и т.д., а также от древесной пыли. Необходимо проверить на пригодность покрытия.

Обратите внимание на австрийский стандарт ÖNORM B 2230 часть 1.

См. также правила выполнения подрядно-строительных работ, Часть С, DIN 18363, параграф 3; Малярно-лаковые работы.

Влажность древесины

15 % +/- 2 %

Подготовка основания

Шлифование древесины: зернистость 120 - 180

Острые края закруглить, очистить и удалить выделения, смолу или серницу.

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

Грунтовка

1 слой Terra Wax-Oil 7036
Время высыхания: ок. 6 часов

Промежуточная шлифовка

Зернистость 240 – 280



Удалите шлифовальную пыль.

Финишное покрытие

1 x Terra Wax-Oil 7036

УХОД И ОБНОВЛЕНИЕ**Уход и обновление**

При необходимости удалите пыль и грязь с неповрежденных поверхностей и один раз покройте их Terra Wax-Oil 7036.

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА**Емкость**

375 мл, 750 мл, 2,5 л, 10 л

Оттенки

Бесцветный, колеруемый 7036000200

Оттенки получаются при использовании **системы колерования ADLER Color4you**.

- Конечный тон зависит от цвета самой древесины, от количества нанесения и цвета пропитки и финишного покрытия.
- Рекомендуется сделать пробное нанесение на основе для оценки окончательного оттенка.
- Для обеспечения ровного цвета использовать только материал с тем же серийным номером на упаковке.
- Колерованный продукт использовать в течение 3-х месяцев.


Дополнительные продукты

ADLER Abbeizer Express 8313

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**Срок годности /Условия хранения**

Минимум 3 года в оригинальной закрытой упаковке.

Защищать от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, низких и высоких температур (свыше 30 °С).

**Технические характеристики**

Содержит летучие органические соединения

Предельное значение ЕС для Terra Wax-Oil (Кат. A/e): 130 г/л (2010). Terra Wax-Oil содержит < 5 г/л летучих органических соединений.

Указания по технике безопасности

Более подробную информацию по технике безопасности при транспортировке, хранении и применении, а также утилизации можно найти в паспорте безопасности. Актуальный паспорт безопасности можно найти по ссылке: www.adler-lacke.com.

